



LUCIDO CERAMIZZANTE codice 92600

Rev Marzo 2017

Famiglia 04
Decorativi

DESCRIZIONE GENERALE: Finitura trasparente a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed additivi. Prodotto particolarmente resistente alla luce, alla presa di sporco, all'assorbimento d'acqua.

IMPIEGO: Come mano a finire lucida trasparente per esterni ed interni quando si desidera un aspetto brillante. Grazie all'effetto "bagnato" rinforza e ravviva la colorazione del manufatto. Conferisce alla superficie su cui è applicato una maggiore resistenza al lavaggio.

TIPO DI SUPPORTO: Superfici murali nuove o già trattate o con rivestimenti plastici o idropitture.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Classificazione (UNI 8681) Vernice per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccazione fisica, lucida. (A4.C.0.A.0)

| | |
|---|----------------------------|
| Tipo di legante | : resine acriliche |
| Massa Volumica (EN ISO 2811-1) | : 1,03 Kg/litro \pm 0,03 |
| Viscosità di fornitura al collaudo (ASTM D2196) | : 1.000 cps \pm 200 |
| pH al collaudo (UNI 8311) | : 8,5 - 9,5 |
| Residuo secco in peso (EN ISO 3251) | : 30 % \pm 1 |

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E INDICAZIONI SUL CICLO APPLICATIVO

Il supporto deve essere perfettamente pulito ed asciutto. Applicare una o più mani di prodotto in ragione del risultato estetico e della protezione che si desidera ottenere. Avere cura di applicare il prodotto in modo omogeneo in quanto il l'aspetto finale ne è fortemente influenzato.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

| | |
|--|--|
| Applicazione | pennello, rullo, spruzzo |
| Diluizione con acqua | Pronto all'uso. Possibile diluizione con acqua fino al 10% |
| Resa consigliata (PAU15) | 12 – 15 m ² /litro per mano * |
| Spessore del film secco per mano (ISO 2808 - 5b) | 25 – 30 micron |
| Essiccazione a 20°C | 6 ore circa |
| Intervallo tra le mani (UNI 10794) | 12 ore |
| Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C | Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C |
| Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% | Umidità relativa di supporto inferiore al 10% |

MAGAZZINAGGIO:

Conservare a temperatura tra +5°e +40°C in contenitori originari sigillati. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. TEME IL GELO.

NORME DI SICUREZZA:

Il prodotto contiene conservanti per la preservazione in barattolo, può provocare reazione allergica. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE:

Cat.A/b: COV max 100 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 100 g/l di COV

VOCE DI CAPITOLATO

LUCIDO CERAMIZZANTE PAULIN, Finitura trasparente a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed additivi, per esterno ed interno, a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed additivi da applicare in una o più mani con una resa orientativa di 12– 15 mq/litro per mano.

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com